 **Fiche technique N° TD106** ***Septembre 2008*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1** **APRES IMPRESSION :** PLATRE ET DERIVES – MAÇONNERIES – BOIS ET DERIVES – ANCIENNES PEINTURES	# Effet Charme **Revêtement décoratif multi-finitions à base de chaux éteinte** **INTÉRIEUR** **5 à 7 m²/L**

Fonction :

Revêtement pour la décoration intérieure à multi-finitions : "brossée", "brossée-ferrée" et "stucco".
Produit formulé à base de chaux éteinte.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : III 2


Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales d'habitation (pièces sèches et ventilées).

Qualités dominantes :


- **Produit modulable : 3 finitions possibles.**
- **Application aisée.**
- **Masques les petites imperfections du support.**

Caractéristiques pratiques :








= 5 à 7 m²/L


= 2 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation : Prêt à l'emploi**
- **Aspect en finition (3 finitions possibles) : "brossée" - "brossée-ferrée" - "stucco"**
- **Rendement :** 5 à 7 m²/L (*selon le mode d'application*).
- **Matériel :** rouleau (pour l'impression), brosse large poils longs et platoir inox.
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** système à teinter COLORIMIX®.
- **Conditionnement :** 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,50 à 1,60
- **Extrait sec :** 58 à 62 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010).
  Ce produit contient max 200 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Le support doit être propre, homogène et uniformément blanc avant application.** Appliquer en impression notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ou SOUS-COUCHE FONDS NEUFS ET ANCIENS ABÎMÉS.

Application :

Attendre le délai de recouvrement de la sous-couche avant toute application du produit.

1 - Finition "brossée" :
- Avant application de la 1ère couche, diluer le produit à 10% d'eau.
- Avant application de la 2e couche, diluer le produit à 20% d'eau.

Appliquer 2 couches successives du produit en respectant un temps de séchage de 2 heures entre les 2 couches. Déposer le produit à la brosse selon le décor souhaité par fines couches uniformes. Commencer par le haut du mur.

2 - Finition "brossée-ferrée" :
Même processus de dilution et d'application en 2 couches que la finition "brossée". Laisser sécher 2 heures, puis "ferrer" la surface avec le platoir inox afin de révéler les effets de brosse qui seront plus ou moins prononcés en fonction de l'appui effectué sur la surface et de la répétition du ferrage.

3 - Finition "stucco" :
- Utiliser le produit non dilué.

Avec un platoir inox, appliquer une 1ère couche en une fine épaisseur uniforme en ratissant la surface à décorer. Après 2 heures de séchage, appliquer une 2e couche en une fine épaisseur uniforme en procédant par la technique du "mettre et enlever" (cette technique permet d'obtenir une alternance de nuances). En finition, laisser sécher 2 heures, puis "ferrer" la surface avec le platoir inox.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : theodore.decoration@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015